

| Blechdicke | Faktor (Baustahl) | ST (Ø in mm) | Faktor (ALU & VA) | VA (Ø in mm) | ALU (Ø in mm) |
|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| 0,5 | 0,7 | 0,35 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1,25 | 0,7 | 0,875 | 0,6 | 0,75 | 0,75 |
| 1,5 | 0,7 | 1,05 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| 2,5 | 0,7 | 1,75 | 0,6 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | 0,7 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 1,8 |
| 4 | 0,7 | 2,8 | 0,6 | 2,4 | 2,4 |
| 5 | 0,7 | 3,5 | 0,6 | 3 | 3 |
| 6 | 0,7 | 4,2 | 0,6 | 3,6 | 3,6 |
| 8 | 0,7 | 5,6 | 0,6 | 4,8 | 4,8 |
| 10 | 0,7 | 7 | 0,6 | 6 | 6 |
| 12 | 0,8 | 9,6 | 0,7 | 8,4 | 8,4 |
| 15 | 0,8 | 12 | 0,7 | 10,5 | 10,5 |
| 16 | 0,8 | 12,8 | 0,7 | 11,2 | 11,2 |
| 18 | 0,8 | 14,4 | 0,7 | 12,6 | 12,6 |
| 20 | 0,8 | 16 | 0,7 | 14 | 14 |
| 22 | 1 | 22 | 0,8 | 17,6 | 17,6 |
| 25 | 1 | 25 | 0,8 | 20 | 20 |